

PORTLAND-KALKSTEINZEMENT

PRODUKTINFORMATION

CEM II/A-LL 52,5 N



vigier ciment

LÖSUNGEN AUS LEIDENSCHAFT





CEM II/A-LL 52,5 N

PORTLAND-KALKSTEINZEMENT

VIGIER CEM II/A-LL 52,5 N Portland-Kalksteinzement

Der CEM II/A-LL 52,5 N ist ein Portland-Kalksteinzement zur Herstellung von Beton und eignet sich überall dort, wo eine gute Festigkeitsentwicklung und/oder hohe Endfestigkeiten angestrebt werden. Er erfüllt alle geforderten Eigenschaften an Zement nach der Norm SN EN 197-1 sowie an ein Bindemittel für Betonbauten nach SIA 262 und SN EN 206

Anwendung

Der CEM II/A-LL 52,5 N eignet sich für Beton- und Stahlbetonarbeiten, wie auch für Baugrubensicherungen. Durch den zugemahlten Kalksteinanteil eignet er sich auch speziell für eine ökologischere Herstellung von Betonelementen und Betonwaren.

Dank rascherem Abbinden lassen sich Ausschulfristen verkürzen und Wärmenachbehandlungen reduzieren.

Durch ein gutes Wasserrückhaltevermögen erreicht man mit dem CEM II/A-LL 52,5 N geschlossenenporige Sichtbetonoberflächen.

Im Anker- und Gründungsbau werden die nachfolgenden Arbeitsschritte durch raschere Festigkeitsentwicklung begünstigt. So können beispielsweise Erdanker früher belastet werden.

Der Einsatz von Betonzusatzstoffen und Betonzusatzmitteln ist zulässig, wenn diese den Normanforderungen der SN EN 206 entsprechen und geprüft sind. Beim Einsatz von Betonzusatzmitteln sind die Herstellerangaben betreffend Wirksamkeit und Dosierung zu beachten. Methode und Dauer der Betonnachbehandlung sind der Jahreszeit und Festigkeitsentwicklung des Betons anzupassen.



Zusammensetzung und Eigenschaften nach Norm SN EN 197-1

ZUSAMMENSETZUNG

Zementart	Bezeichnung	Kennzeichnung	Portlandzementklinker	Kalkstein (LL)	Nebenbestandteile
CEM II	Portland-Kalksteinzement	CEM II/A-LL	80–94%	6–20%	0–5%

MECHANISCHE UND PHYSIKALISCHE ANFORDERUNGEN

Festigkeitsklasse	Druckfestigkeit [MPa]*				Erstarrungsbeginn (Minuten)	Raumbeständigkeit (Dehnungsmass) mm
	Anfangsfestigkeit		Normfestigkeit			
	2 Tage	7 Tage	28 Tage			
52,5 N	≥ 20	-	≥ 52,5	-	≥ 45	≤ 10

*1 MPa = 1 N/mm²

CHEMISCHE ANFORDERUNGEN

Eigenschaft	Anforderung	Richtwerte Vigier
Sulfatgehalt (SO₃)	≤ 4,0%	< 3,0%
Chloridgehalt	≤ 0,10%	< 0,06%

Einsatzbereiche

Der CEM II/A-LL 52,5 N wird hauptsächlich dort eingesetzt, wo hohe Endfestigkeiten erreicht werden müssen und/oder gute Frühfestigkeiten erforderlich sind.


- Fröhhoefester Beton
- Hoefester Beton
- Betonelemente
- Frost- und frosttausalzbeständiger Beton
- Betonwaren
- Spritzbeton
- Gründungsbauten
- Erdanker

Qualitätskontrolle

Die Konformität nach der Zementnorm SN EN 197-1 und SN EN 197-2 bezüglich Zusammensetzung und Eigenschaften des CEM II/A-LL 52,5 N wird mit der internen werkseigenen Produktionskontrolle nach ISO 9001 überwacht. Zusätzlich wird eine Fremdüberwachung durch eine akkreditierte und unabhängige Prüfstelle nach SN EN 197-2 vorgenommen.

VIGIER CEM II/A-LL 52,5 N

Typischer Druckfestigkeitsverlauf, gemessen am Normenmörtel



Die effektiven Produktwerte sind den aktuellen Vigier-Produktkennzahlen zu entnehmen.

- CEM II/A-LL 52,5 N
- CEM I 52,5 R
- CEM II/A-LL 42,5 N



Lieferformen

Lose mit Camion, Bahn oder kombiniertem Verkehr.

Lagerung

Trocken und vor Feuchtigkeit geschützt lagern. Als Pulver nicht frostempfindlich.



Schutzmassnahmen

Bei der Verarbeitung ist Augen- und Hautkontakt zu vermeiden (ätzend). Bei Verletzungen oder allergischen Reaktionen soll unverzüglich der nächste Arzt aufgesucht werden. Weitere Angaben sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.



Umwelt, Entsorgung

Zement nicht in Gewässer und Kanalisationen gelangen lassen und bei der Verarbeitung und Lagerung die Gewässerschutzvorschriften beachten. Bei sachgemässer Handhabung und in ausgehärtetem Zustand keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt. Bei Entsorgung in einer Deponie sind die entsprechenden Deponievorschriften zu beachten.

Beratung

Ciments Vigier SA, Zone industrielle Rondchâtel, 2603 Péry
Telefon 032 485 03 00, Fax 032 485 03 32,
E-Mail info@vigier-ciment.ch, www.vigier-ciment.ch

Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem Stand des Wissens beim Druck. Je nach Anwendung und Verarbeitung, auf die wir keinen Einfluss haben, sind Abweichungen der Angaben und Werte möglich. Unsere Garantie beschränkt sich daher auf die Qualität der gelieferten Ware.

Januar 2017 © Ciments Vigier SA



2116



CIMENTS VIGIER SA

ZONE INDUSTRIELLE RONDCHÂTEL

CH-2603 PÉRY

TEL +41 (0)32 485 03 00

FAX +41 (0)32 485 03 32

E-MAIL INFO@VIGIER-CIMENT.CH

WWW.VIGIER-CIMENT.CH